

PIERSMA 135 EPOXY PROJECTVLOER

Omschrijving

Piersma 135 Epoxy project is opgebouwd uit een nauwkeurig samengestelde zeeflijn van verschillende kwartsgradaties en specifieke toeslagstoffen. Door deze samenstelling, en de combinatie met een hoogwaardig oplosmiddelvrij en nonylphenolvrij epoxy bindmiddel, ontstaat een bijzonder duurzame en zowel mechanisch als chemisch zwaar te belasten vloerafwerking. Het is een slijtvaste, chemisch resistente high solid coating welke eenvoudig kan worden aangebracht op een minerale vormvaste ondergronden. Voor het eenvoudig glad, fraai en stofvrij maken van ruimtes met een middelzware belasting.

Technische gegevens

Kleur :	Zie kleuren kaart projectvloeren. **
% vaste stof gehalte :	100%
Stofdroog :	Na ca.16 uur.*
Beloopbaar :	Na 24 uur. *
Overcoatbaar :	Na 16 uur en binnen 32 uur.
Laagdikte :	Ca. 6 mm
Mechanische belastbaar :	Na 48 uur.
Chemische belastbaar :	Na 7 dagen.
Drukvastheid :	> 90 N / mm ²

Verwerkingsvoorwaarden

Minimale temperatuur :	> dan 10 C°
Optimale verwerk. Temperatuur :	Tussen 17 en 22 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid) :	Max. 85%.
Temp. Ondervloer :	> dan 10 C° en 3C° boven dauwpunt
Restvocht percentage ondergrond :	< 4 %, gemeten met CM
Ondergrond :	Vrij van vervuiling en open structuur.

